


SILISOL® NTSD-L et NTSD

-60 °C à +400 °C



- 1 • Ame concentrique en nickel.
- 2 • Fibre de verre imprégnée.
- 3 • Tresse en fibre de verre enduite.

Homologations - normes

- Nickel type 200, conforme aux normes DIN 17753, DIN 17740 et ASTM B160.

Applications

- Câblage de résistances, cartouches, plaques et colliers chauffants.
- Matériel électrodomestique chauffants : cuisines, fours professionnels, ...
- Machines pour thermoplastiques ou caoutchouc.
 - Fours et étuves industriels.

Options

- Autres sections nominales : nous consulter.
- Autres compositions nominales : nous consulter.
 - Autres options : nous consulter.

Caractéristiques Générales

- Températures en service continu : -60 °C à +400 °C.
- Excellente résistance aux chocs thermiques et à l'oxydation de l'âme.

Electriques

- | | | |
|----------------------|---------------|-------------|
| | NTSD-L | NTSD |
| • Tension assignée : | 300/500 V | 300/500 V. |
| • Tension d'essai : | 2 000 V | 3 000 V. |

Fabrications standard

- Couleur standard : blanc.
- Autres couleurs sur demande y compris blanc avec liseré de couleur spiralé.

NTSD-L

Ame concentrique en nickel

Section nominale (mm ²)	Composition nominale	Résistance linéique maxi. à 20 °C (Ω/km)
0.22	7 x 0.20	573
0.34	7 x 0.25	366
0.5	16 x 0.20	248
0.75	24 x 0.20	165
1	32 x 0.20	124
1.5	30 x 0.25	84.8
2.5	50 x 0.25	50.9

FIL ISOLE

Diamètre nominal (mm)	Masse linéique approximative (kg/km)
1.4	4.3
1.5	5.2
1.6	6.4
1.8	9.0
2.1	10.9
2.5	15.2
3.1	24.5

NTSD

Ame concentrique en nickel

Section nominale (mm ²)	Composition nominale	Résistance linéique maxi. à 20 °C (Ω/km)
0.22	7 x 0.20	573
0.34	7 x 0.25	366
0.5	16 x 0.20	248
0.75	24 x 0.20	165
1	32 x 0.20	124
1.5	30 x 0.25	84.8
2.5	50 x 0.25	50.9

FIL ISOLE

Diamètre nominal (mm)	Masse linéique approximative (kg/km)
1.8	6.9
2.0	7.8
2.1	8.7
2.4	11.9
2.5	13.8
2.8	18.8
3.2	28.3

Pour ce produit, contactez :

OMERIN division principale

Zone Industrielle - F 63600 Ambert

Tél. +33 (0)4 73 82 50 00 - Fax +33 (0)4 73 82 50 10

omerin@omerin.com

OMERIN division silisol

BP 87 - ZI du Devev - F 42000 Saint-Etienne

Tél. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com

www.omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis, les conditions de pose, de câblage, les conditions électriques et l'environnement du câble ne pouvant être entièrement pris en compte dans nos études. La société OMERIN ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, notamment dans le cas de câblages non réalisés dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur. Pour une utilisation optimale des câbles produits par notre société, nous recommandons des essais en situation réelle. A cet effet, notre service commercial est à votre disposition pour la fourniture éventuelle d'échantillons, et/ou pour les conditions d'une étude complète dans nos laboratoires.

© Marque déposée du groupe OMERIN. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable d'OMERIN.